



Actualizada 14/07/2017

FT

CVX002-3-12-15-25

WAX PROTEC 472

■ DESCRIPCIÓN

Producto para la prevención de la oxidación y la corrosión de las cavidades del automóvil como puertas, puntales, estructura y bajos.

Los colores claros son ideales para la protección de las piezas interiores, tales como huecos de motor, mientras que los colores oscuros son utilizados en vehículos de tonos oscuros y para bajos del automóvil en general: coches, autobuses, furgonetas, vehículos pesados expuestos a climas fríos.

Producto basado en ceras especiales e inhibidores de corrosión adecuados para la prevención de fenómenos corrosivos causados por infiltraciones de agua, humedad, condensación y niebla salina.

■ CARACTERÍSTICAS

- No gotea.
- Excelente penetración y extensión.
- El producto actúa como repelente de agua.
- Resistente a altas temperaturas - hasta 110° C
- Fácil de aplicar.
- Resistente a las influencias climáticas extremas.
- Peso específico: 0,81 g / cm³ ± 0,03
- Protección interna dura: 24-36 meses
- Protección exterior dura Tiempo: 10 a 15 meses



■ PREPARACIÓN

La máxima protección se consigue aplicando sobre superficies limpias de polvo, aceite, grasa y suciedad en general. Enmascarar las partes y elementos continuos.

■ APLICACIÓN

No aplicar sobre sistema mecánicos o en movimiento.

Este producto puede ser aplicado con las pistolas PB001 Body Gun Standard, PB0050 SL Body Gun y PB0100 Body Gun Pressing con depósito presionado.

Agitar bien el envase antes de usarlo.

Si hay piezas que toman contacto con el producto accidentalmente, se pueden limpiar fácilmente, siempre y cuando el producto está aún fresco.

Le recomendamos la aplicación de al menos 100 micras de película húmeda.

El tiempo de secado al aire a 20 ° C: 3 a 4 horas.

■ EMBALAJE

CVX012 CLARO	SPRAY 400 ml.	1 caja de 12 unidades.
CVX002 CLARO	BOTE 1 L.	1 caja de 12 unidades.
CVX003 MARRON	BOTE 1 L.	1 caja de 12 unidades.
CVX015 CLARO	BOTE 5 L	1 caja de 4 unidades.
CVX025 MARRON	BOTE 5 L.	1 caja de 4 unidades.

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos durante un periodo de 6 meses

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.

Arekson group, s.l. - info@seicar.net www.seicar.net